

# dayGraphica® 36

Hervorragende Druckqualität bei hoher Belastbarkeit

**Für alle gängigen Bogenoffsetdruckmaschinen**

## Produkteigenschaften

- dayGraphica® 36 ist das ideale Drucktuch für eine Vielzahl von Anwendungen im Bogenoffset und überall dort, wo die Kontrolle der Betriebskosten einen zentralen Stellenwert einnimmt.
- Hohe Lösungsmittelbeständigkeit und optimierte Oberflächenstruktur ermöglichen eine hohe Druckqualität auf einer Vielzahl von Bedruckstoffen. Die dickere kompressible Schicht sorgt für gleichmäßige Druckpressung bei unterschiedlichsten Druckmaschinenkonfigurationen und Formaten.
- dayGraphica® 36 verfügt aufgrund seiner optimierten Karkassenkonstruktion über eine hohe Knautscherbeständigkeit. Die hohe Rückstellkraft und das geringe Einfallverhalten des Drucktuchs ermöglichen eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer, was sich in geringeren Stillstandskosten und einer höheren Rentabilität widerspiegelt.

## Vorteile von dayGraphica® 36

- Robustes, hochdichtes Karkassengewebe.
- Ausgezeichnetes Rückstellverhalten.
- Geringes Einfallverhalten.

Eigenschaften	Nutzen
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hochwertige Karkasse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Außergewöhnliche Dickenstabilität. Lange Haltbarkeit und ausgezeichnete Druckqualität.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompressible Schicht geschlossener Zellen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ermöglicht gleichmäßige Druckpressung über die gesamte Oberfläche des Drucktuchs.</li><li>• Hohe Knautscherbeständigkeit und sehr gutes Rückstellverhalten.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Geschliffene Oberfläche.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sehr gleichmäßige Drucktuchdicke und Oberflächenstruktur.</li><li>• Optimale Farbübertragung bei gutem Freigabeverhalten.</li></ul>

<b>Farbe</b>	Blau
<b>Oberflächenmaterial</b>	Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung
<b>Deckschicht</b>	Geschliffen - Ra 0,58 µm nominal
<b>Drucktuchdicke</b>	1,96 mm
<b>Mikrohärte</b>	68°
<b>Kompressibilität</b>	0,17 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,22 mm bei 2.060 kPa nominal
<b>Dehnung</b>	< 0,70 % bei 10 N/mm
<b>Zugfestigkeit</b>	> 60 N/mm
<b>Farbkompatibilität</b>	Alle konventionellen Druckfarben für den Bogenoffsetdruck

## Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

### Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

### Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Außerdem sind die Eignung und der korrekte Einsatz jeden Produkts sorgfältig zu prüfen.